

標準施工仕様										
仕上げ	工程	材料・調合		施工用具・条件		塗回数	間隔時間(23℃)	所要量		
各種共通	素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。								
キクスイ タイロック・R	主材塗り (骨材入 仕様)	基層塗り	キクスイタイロック・R 骨材入	主材：25kg 清水：1.0~2.0L	スタックガン	口径：8mm 吹圧：0.5~0.6MPa	1	3以上	10~16㎡/25kg 1.5~2.5kg/㎡	
		模様塗り	キクスイタイロック・R 骨材入	主材：25kg 清水：0~0.5L	スタックガン	口径：8~12mm 吹圧：0.2~0.3MPa	1	24以上 凸部処理0.5以内	7.1~10㎡/25kg 2.5~3.5kg/㎡	
	主材塗り (骨材抜 仕様)	基層塗り	キクスイタイロック・R 骨材抜	主材：20kg 骨材：25kg 清水：1.8~3.6L	スタックガン	口径：8mm 吹圧：0.5~0.6MPa	1	3以上	18~30㎡/45kg 1.5~2.5kg/㎡	
		模様塗り	キクスイタイロック・R 骨材抜	主材：20kg 骨材：25kg 清水：0~0.9L	スタックガン	口径：8~12mm 吹圧：0.2~0.3MPa	1	24以上 凸部処理0.5以内	13~18㎡/45kg 2.5~3.5kg/㎡	
	凸部処理(※1)		プラスチックローラーに塗料用シンナーをつけて均一に押さえる。							-
	上塗り (※2)	水系アクリル 仕上げ	ビュートップアクリル	主材：16kg 清水：0.8~1.6L	エアレススプレー等		2	工程内3以上	45~64㎡/16kg 0.25~0.36kg/㎡	
水系ウレタン 仕上げ		ビュートップウレタン	主材：16kg 清水：0.8~1.6L	エアレススプレー等		2	工程内3以上	45~64㎡/16kg 0.25~0.36kg/㎡		
キクスイ 弾性ロック	下塗り	キクスイプライマースーパーE	主材：15kg 無希釈	刷毛、ウールローラー エアレススプレー等		1	3以上	80~150㎡/15kg 0.10~0.19kg/㎡		
	主材塗り	基層塗り	キクスイ弾性ロック	主材：20kg 清水：0.5~1L	スタックガン	口径：8mm 吹圧：0.5~0.6MPa	1	6以上	12~20㎡/20kg 1.0~1.6kg/㎡	
		模様塗り	キクスイ弾性ロック	主材：20kg 清水：0~0.2L	スタックガン	口径：8mm 吹圧：0.2~0.3MPa	1	- 凸部処理0.5以内	6~13㎡/20kg 1.5~3.3kg/㎡	
	凸部処理(※1)		プラスチックローラーに塗料用シンナーをつけて均一に押さえる。							-

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

※1 凸部処理は、凸部処理状模様仕上の場合のみ行ってください。

※2 上塗りは、艶有仕上げの場合に行います。

製品一覧					
一般名称	工法	製品名	JIS	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ (NSK自主表示登録番号)	
厚付け仕上塗材	外装厚塗材E	吹付け	キクスイタイロック・R	JISA6909 (キクスイタイロック・R 骨材入のみ適用)	0412018
			キクスイ弾性ロック	—————	0306312

※下地調整については、別途建築工事共通仕様書をご参照ください。

詳しくは最寄りの営業所へお問合せください。

# キクスイ スタックコシリーズ

厚付け仕上塗材



自然に溶け込む高い質感の仕上塗材。



**注意** 掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。  
※上記の各種製品データは、[kikusuiダウンロードサイト](#) (『キクスイダウンロードサイト』を検索) でご確認ください。

**菊水化学工業株式会社** 本社 ☎ 052-300-2222(代)  

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>

仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320  
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262  
名古屋 ☎ 0568-69-5200



# キクスイ スタックシリーズ

厚付け仕上塗材

キクスイ スタックシリーズは、合成樹脂エマルジョンを主体とした厚付け仕上塗材です。自然で立体感のある仕上と豊富な色調により壁面を演出。また、耐久性に優れた塗膜は建物の美観を長期にわたって保護します。

**特長 1** 豊富なカラーバリエーションがウレシイ  
**自由な色調が選べます**

淡彩色から濃彩色まで幅広い色彩が得られます。主材着色が可能ですので、自由な色調がご選びいただけます。



**特長 3** いつまでもキレイにありたい  
**強靱な塗膜性能**

白華がなく、ひび割れが発生しにくい塗膜となっています。また、上塗材を塗付することにより一段と耐久性が向上します。



外装厚塗材E

## キクスイ タイロック・R

一般的にアクリルスタッコと呼ばれています。合成樹脂エマルジョンを結合材とする作業性に優れた塗材です。高度な塗膜性能ばかりでなく、色調や意匠など美装面の機能も十分兼ね備えています。

## キクスイスタックシリーズ ラインナップ

キクスイ タイロック・R NSK-0412018 F☆☆☆☆  
キクスイ 弾性ロック NSK-0306312 F☆☆☆☆

[製品グレードにより価格は異なります。]

**特長 2** 重厚な仕上りがウレシイ  
**重厚な仕上げパターン**

立体感のあるテクスチャーにより、重厚な壁面を演出することができます。



**特長 4** 作業性に優れた材料だから  
**安全で経済的**

水系材料なので環境にやさしく、作業性に優れています。つまり施工コストを抑えることにもつながるのでお得です。



外装厚塗材E

## キクスイ 弾性ロック

一般的に弾性スタッコと呼ばれています。従来の弾性スタッコにはない強靱なゴム性塗膜を有します。また、表面タックが少なく、耐汚染性・防水性に優れた厚付け仕上塗材です。

厚塗材ならではのデザイン性に加え、高い耐久性・防水性で守ります。  
**自然な質感と多彩な仕上げが選べる。**

外装厚塗材E

用途  
一般建築物の内装仕上げ

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆  
キクスイ タイロック・R NSK-0412018  
キクスイ 弾性ロック NSK-0306312

## 仕上げパターンバリエーション

表面の仕上げもいろいろ。お好みに合わせてお選びいただけます。

### キクスイ タイロック・R

模様吹きつやけし仕上げ



カラーNo. KN030D

凸部処理つやけし仕上げ



カラーNo. KN020B

模様吹きつやあり仕上げ



カラーNo. KN060A

凸部処理つやあり仕上げ



カラーNo. KN048A

### キクスイ 弾性ロック

模様吹き仕上げ



カラーNo. KN022F

凸部処理仕上げ



カラーNo. KM120B

(注) 1. 印刷のため、色や艶は多少異なる場合があります。実際の色や艶は、見本板でご確認ください。 2. 濃色や原色に近い色は、他色よりも退色しやすい場合もございます。 3. 濃色や原色に近い色彩では塗膜を強く擦ると色落ちする場合もございます。 4. カラーNo. は弊社管理No. です。

#### 適応下地

■直接施工できる下地  
モルタル、コンクリート打放し面 等

■下地調整を要する下地 ※下地調整費は別途加算してください。  
軽量気泡コンクリート (ALC) はキクスイファンデ等、  
粗面下地はBR # 15等で下地調整を行ってください。

#### 荷姿

キクスイ タイロック・R 骨材入 NET 25kg/缶入  
キクスイ タイロック・R 骨材抜 NET 20kg/缶入  
キクスイ タイロック・R 専用骨材 NET 25kg/袋入 } セット  
キクスイ 弾性タイロック NET 20kg/缶入