

STUCCO

アクロ弾性目地モルタル

高弾性目地材

『アクロ弾性目地モルタル』は、タイル目地部に使用するセメント系の弾性目地モルタルです。防水性能に優れ、伸び性能・付着強度においても高い強度を有しております。

■ 特 長

1. 高い伸び性能: 常温時だけでなく、低温においても高い伸び性能があります。
2. 高い強度: 高い切断時強度を有しています。
3. 防水性: 防水性能に優れています。
4. 耐候性: 純アクリル系で高い耐候性能を示します。

■ 性 状

●主材液(混和液)

主成分	変性アクリルエステル 共重合体水性エマルジョン
外 観	乳白色液状
P H	8.0±0.5
全固形分	5.5±1%

●硬化材(粉体)

主成分	セメント・珪砂・添加剤等
外 観	淡灰色粉状

■ 標準配合

●配 合

主材液 : 硬化材 = 5.0 : 10.0 (重量比で 1 : 2)
主材液(5.0kg)はすべて使用しきれなくても問題ありません。
目地の幅に合わせてお好みの硬さに調節し使用して下さい。

●施工面積

5mm幅×15mm深さの目地で約110m/15kgセット(約14㎡)

■ 施工方法

●下地の確認

セメントとの接着を阻害する埃・油脂分・汚れ等は、除去して下さい。

●練り混ぜ

必ず高速ハンドミキサーを用いて2分間攪拌し、2分完練り置き後再度1分完攪拌して下さい。

●塗り付け

コテ・ゴムコテ等を用いて、各目地部分に塗り付けて下さい。。

塗り付け直後に目地部分のはみ出したモルタルを除去して下さい。

30分程度硬化させてから湿ったウエス等で大理石全体(目地部込)を吹き上げて下さい。

●養生

塗り付け後の養生は、7日間以上として下さい。

■ 施工上の注意

- 主材液及び硬化材以外の他の異種物質(セメント等)は混ぜないで下さい。
- 材料がしまった場合は、ミキサーで再度攪拌して下さい。
- 塗り付け時及び養生は3℃以上で行って下さい。
- 練り混ぜた材料は、1時間以内に使用して下さい。

■ 安全上の注意

- 取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用して下さい。
- 室内で施工する場合は、換気を十分にして下さい。
- 取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄して下さい。
- 作業中、材料が目に入った場合はただちに水洗いをして、すみやかに医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着物を拭き取り、石鹼でよく洗いかゆみや炎症等の症状のある場合はすみやかに医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、医師の診断を受けて下さい。
- 漏出した製品が下線・下水道へ流入すると環境を汚染するおそれがありますので十分注意し、産業廃棄物として処理して下さい。

■ 保管上の注意

- 使い残しは、必ず密栓をして保管して下さい。
- 製品は、凍結・直射日光・湿気を避け、気温5℃以上40℃以内で保管してください。
- 製品は、製造日より6ヶ月以内に使用して下さい。

■ 荷 姿

主材液(混和液) 2.5kg × 2個 }
硬化材(粉体) 10kg }
軽量カップ2個付き



- ※ 基本色は、ホワイト・ベージュ・グレー・ライトクリームの4種です。
- ※ 受注生産ですので、納期については別途ご相談となります。

