内外装厚塗補修用セメント系下地調整塗材

無石綿

# スーパーライト

塗厚　0～15 ㎜

## ■特　長

1. 内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
2. コテ切れが良く、作業性に優れています。
3. 0接点から15 ㎜程度までの補修や下地調整に最適です。。
4. 徹底された品質管理の下で製造していますので、常に安定した性能が得られます。

## ■用　途

- コンクリート壁面等のジャンカ・目違い補修
- 内外装各種仕上げにおける下地調整（厚塗仕上げ）
- 軽歩行床の部分補修、下地調整
- ALCパネル、コンクリートブロックの部分補修

## ■適用下地

コンクリート、セメントモルタル、PC板、ALCパネル、コンクリートブロック

## ■適用仕上げ

水系塗料、仕上塗料、Pタイル、長尺シート、タイルカーペット　など

## ■標準仕様

| 標準配合 | | | 練上容量 | 標準施工面積 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーライト | スタッコプライマー＃3（モルパット45） | 上水道水 | 約16L（約 63 袋/㎥） | 5㎜厚 | 10 ㎜厚 | 15 ㎜厚 |
| 20kg（1袋） | 1kg | 5～6 L | | 約 3.2 ㎡ | 約 1.6 ㎡ | 約 1.1 ㎡ |

## ■施工方法

**下地処理**

モルタルの接着を阻害するコンクリート脆弱層・レイタンス・油分・汚れを除去し水洗い等を行ってください。また、塗り付け箇所の吸水調整は、「スタッコプライマー＃3」、または「モルパット45」の5倍希釈液をムラなく塗布し、乾燥させてください。

↓

**混 練 り**

スーパーライト（粉体）1袋 ＋ 専用混和液 1kg ＋ 上水道水

モルタルミキサー、高速ハンドミキサー等で充分に混練りしてください。

↓

**塗り付け**

コテ圧を充分に掛けてしごき塗りした後、追っかけて所定の厚みに塗り付けてください。

↓

**養　生**

塗り付け後の養生期間は春・夏・秋期は7日間以上、冬期は14日間以上としてください。

菊水化学工業株式会社

## ■性　能

| 試験項目 | | | 単位 | 試験結果 | 規格（ＪＩＳ Ａ ６９１６）<br>ＣＭ－１ |
|---|---|---|---|---|---|
| 軟度変化 | | | % | ７．６ | －２０～２０ |
| 耐ひび割れ性 | | | － | ひび割れの発生なし | ひび割れがないこと |
| 耐衝撃性 | | | － | 割れ及び剥がれなし | ひび割れ及び剥がれがないこと |
| 曲げ強さ | | | N/mm² | ４．５ | ３．０以上 |
| 圧縮強さ | | | N/mm² | １６．７ | ５．０以上 |
| 付着強さ | | 標準養生 | N/mm² | １．３ | ０．７以上 |
| | | 低温養生 | N/mm² | ０．９ | ０．５以上 |
| 吸水量 | | | g | １．９ | ２．０以下 |
| 透水量 | | | ｍｌ/ｈ | ０．８ | １．０以下 |
| 長さ変化 | | | % | ０．１４ | ０～－０．１５ |
| 耐久性 | 複層仕上塗材 | 外観 | － | 割れ・膨れ及び剥がれなし | 割れ・膨れ及び剥がれがないこと |
| | | 付着強さ | N/mm² | １．１ | ０．７以上 |

## ■ホルムアルデヒド放散等級数

| 日本建築仕上材工業会登録 | |
|---|---|
| 商品名 | スーパーライト |
| 表示登録番号 | １０１２０４７ |
| ホルムアルデヒド放散等級区分表示 | F☆☆☆☆ |
| 製造業者等名称 | 菊水化学工業株式会社 |
| ロット番号 | 梱包に表示 |

## ■荷　姿

20 kg / 袋入り

### 施工上の注意

●現場で水以外は混入しないで下さい。●清水は、上水道水を使用して下さい。●塗り付け施工からモルタルが硬化するまで気温3℃以上を維持し、凍結防止の為に適切な養生を行って下さい。●直射日光の当たる所、通風の激しい場所での施工ではシート等で養生を行ってください。●練り混ぜた材料は、1時間以内に使用して下さい。●直射日光下及び3℃以下での保管は避けてください。●湿気や雨掛かりに注意して保管して下さい。

### 安全上の注意

●取り扱う際は、保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用して下さい。●取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄して下さい。●材料が目に入った場合は直ちに水洗いをしてすみやかに医師の診断を受けて下さい。●セメントのアルカリ分が皮膚の炎症をおこす恐れがありますので、かゆみや炎症等の症状のある場合は、速やかに医師の診断を受けて下さい。●飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、医師の診断を受けて下さい。●漏出した製品が河川・下水道へ流入すると環境を汚染する恐れがありますので充分注意して下さい。●廃棄は、産業廃棄物として処理して下さい。

菊水化学工業株式会社　問合せ窓口 ☎0748-77-3155
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/
仙　台　☎ 022-706-5710　大　阪　☎ 06-7668-5320
東　京　☎ 03-3981-2500　福　岡　☎ 092-433-6262
名古屋　☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2022年4月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。