

kikusui

責任施工

F☆☆☆☆

不燃材料  
NM-8571

準不燃材料  
QM-9811

難燃材料  
RM-9366

MWS

Multi White Standard design cement



職人の技術と素材で多彩な施工が出来る  
デザインモルタルです。

店舗や飲食店など  
多様な雰囲気に合わせて  
壁面の演出が可能です。

主材粉体は白色で  
現場で顔料を混ぜて着色するため  
製品の搬送量と廃棄ロスを減らし  
環境負荷の軽減に貢献します。



- 白色の粉に顔料を混ぜて着色したデザインモルタルは、色のトーンや段階的なグラデーションの演出が可能です。
- 外壁、内装などの仕上げ材としての使用可能です。(屋外での使用はトップコートが必要です)
- リフォームにてクロスの上から施工できます。

features-----

不燃性

優れた接着性

強靭な耐久性

自由な  
デザイン性

環境配慮

薄塗り

■標準施工仕様 薄塗り用セメント系仕上材(壁面専用)

(23℃)

仕上げ	工程	材料・荷姿	施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (h)	所要量 (混練水を含む)
左官仕上げ	仕上げ	MWS 主 材：20kg スタックプライマー#3：1kg 清 水：約6~7L	金こて 等	1~2	7d以上 工程内 1h以上	混練材として 約3.0kg/m <sup>2</sup> (2mm厚) 約9.2m <sup>2</sup> (2mm厚) 比重：約1.5kg/L 容量：約18.3L

(注1) 施工用具・条件は代表的なものです。

(注2) 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

適用下地

コンクリート面・石膏ボード・合板 など

荷 姿

MWS

NET 20kg/袋入



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。  
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び  
標準施工仕様書をご確認ください。



総販売元



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)



札幌 ☎ 0133-62-5580 金沢 ☎ 076-290-2256 広島 ☎ 086-244-3711  
仙台 ☎ 022-706-5710 松本 ☎ 0263-30-1562 福岡 ☎ 092-433-6262  
北関東 ☎ 0280-98-5232 静岡 ☎ 054-655-5150 鹿児島 ☎ 099-299-1500  
東京 ☎ 03-3981-2500 名古屋 ☎ 0568-69-5200  
横浜 ☎ 045-595-1550 大阪 ☎ 06-7668-5320  
新潟 ☎ 025-364-6066 岡山 ☎ 086-244-3711

共同開発



ECO  
REVIVAL  
TYE PLASTER FOR "ECO 3R"

エコ・リバイバル 株式会社

- このパンフレットは2025年5月の情報により作製しております。
- このパンフレット掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
- 諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。